



ČEBELJI VOSEK

**zaščita in nega
notranjih lesenih površin**



ČEBELJI VOSEK

**zaščita in nega
notranjih lesenih površin**

ČEBELJI VOSEK

sestava: laneno olje, naravni čebelji vosek

namembnost: zaščita srednje obremenjenih notranjih lesenih površin kot so stene, okenske police, notranja vrata, notranja stran oken ter pohištvo

navodila za uporabo: Površino obrusimo s finim brusnim papirjem (300). Vosek na površino nanašamo s krpico, ki se ne mucka. Voska pred nanašanjem ni potrebno segrevati. Ker premaz ne vsebuje umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut do 1 ure s krpo odstranimo morebitno prekomerno količino premaza. V tej fazi s suho krpo površino tudi spoliramo. Na ta način dosežemo mat sijaj površine. Če obstaja želja po večjem sijaju, je lahko površino polirate tudi strojno in sicer v roku 1 ure.

čas sušenja: Površina mora biti na otip suha že takoj po končanem nanašanju, medtem ko končno trdnost vosek doseže v 7 dneh od nanosa oziroma poliranja (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Voskane površine redno negujemo z marseillskim milom. Obnavljanje tako vzdrževane površine je odvisno od mehanske obrabe površin in sicer se predvideva interval 3 do 4 let. Površino obnovimo tako, da jo najprej rahlo nabrusimo in nato ponovno premažemo z voskom.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalikkaa.si

ČEBELJI VOSEK

sestava: laneno olje, naravni čebelji vosek

namembnost: zaščita srednje obremenjenih notranjih lesenih površin kot so stene, okenske police, notranja vrata, notranja stran oken ter pohištvo

navodila za uporabo: Površino obrusimo s finim brusnim papirjem (300). Vosek na površino nanašamo s krpico, ki se ne mucka. Voska pred nanašanjem ni potrebno segrevati. Ker premaz ne vsebuje umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut do 1 ure s krpo odstranimo morebitno prekomerno količino premaza. V tej fazi s suho krpo površino tudi spoliramo. Na ta način dosežemo mat sijaj površine. Če obstaja želja po večjem sijaju, je lahko površino polirate tudi strojno in sicer v roku 1 ure.

čas sušenja: Površina mora biti na otip suha že takoj po končanem nanašanju, medtem ko končno trdnost vosek doseže v 7 dneh od nanosa oziroma poliranja (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Voskane površine redno negujemo z marseillskim milom. Obnavljanje tako vzdrževane površine je odvisno od mehanske obrabe površin in sicer se predvideva interval 3 do 4 let. Površino obnovimo tako, da jo najprej rahlo nabrusimo in nato ponovno premažemo z voskom.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalikkaa.si