



TUNGOVO OLJE

**zaščita in nega
notranjih lesenih površin**



TUNGOVO OLJE

**zaščita in nega
notranjih lesenih površin**

TUNGOVO OLJE

sestava: laneno olje, tungovo olje

namembnost: zaščita notranjih lesenih površin kot so stene, tla, okenske police oziroma pohištva (kuhinjski pult, kopalniški elementi) in opečnih tlakovcev

navodila za uporabo: Lesene površine predhodno obrusite s finim brusnim papirjem (220). Olje lahko nanašate s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno prekomerno količino. Premaz ponovite 2-3krat. Olje lahko pigmentiramo s poljubnim barvnim odtenkom (max. 10%). Olje lahko uporabimo tudi za zaščito opečnih tlakovcev. Tudi v tem primeru priporočamo nanašanje s čopičem in sicer v več nanosih (2x do 3x). Opečne tlakovce lahko naknadno premažemo še z voskom za tla.
čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna suhost površine v roku 7 dni (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Posebno vzdrževanje na ta način zaščenega lesa ni potrebno oziroma je odvisno od mehanske obrabe oziroma poškodb lesene površine. V tem primeru zaščito površine osvežite tako, da jo najprej rahlo nabrusite in nato ponovno premažete z 1 ali 2 nanosoma. Pomembno je, da površine redno čistite z marseillskim milom.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalika.si

TUNGOVO OLJE

sestava: laneno olje, tungovo olje

namembnost: zaščita notranjih lesenih površin kot so stene, tla, okenske police oziroma pohištva (kuhinjski pult, kopalniški elementi) in opečnih tlakovcev

navodila za uporabo: Lesene površine predhodno obrusite s finim brusnim papirjem (220). Olje lahko nanašate s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno prekomerno količino. Premaz ponovite 2-3krat. Olje lahko pigmentiramo s poljubnim barvnim odtenkom (max. 10%). Olje lahko uporabimo tudi za zaščito opečnih tlakovcev. Tudi v tem primeru priporočamo nanašanje s čopičem in sicer v več nanosih (2x do 3x). Opečne tlakovce lahko naknadno premažemo še z voskom za tla.
čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna suhost površine v roku 7 dni (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Posebno vzdrževanje na ta način zaščenega lesa ni potrebno oziroma je odvisno od mehanske obrabe oziroma poškodb lesene površine. V tem primeru zaščito površine osvežite tako, da jo najprej rahlo nabrusite in nato ponovno premažete z 1 ali 2 nanosoma. Pomembno je, da površine redno čistite z marseillskim milom.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalika.si