



MACESNOVO OLJE

**zaščita zunanjih
lesnih površin**



MACESNOVO OLJE

**zaščita zunanjih
lesnih površin**

M A C E S N O V O O L J E

sestava: laneno olje, macesnovo olje

namembnost: zaščita zunanjih lesenih površin (fasada, stavbno pohištvo, ograje, napušči, terase, sedežne garniture) in manj obremenjenih notranjih površin (strop)

navodila za uporabo: Olje za impregniranje lahko nanašamo na surov ali oblan les in sicer kot samostojni premaz za zunanje in manj obremenjene notranje površine ali kot grundiranje pred nanašanjem drugih premazov. V slednjem primeru lesene površine predhodno obrusimo s finim brusnim papirjem (220). V primeru konstrukcijskega lesa predhodna obdelava ni potrebna.

Olje se lahko nanaša s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje nobenih umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno prekomerno količino. Postopek v primeru zaščite zunanjih površin ponovite 2-3krat. Olje lahko za potrebe zaščite lesa pred UV žarki pigmentiramo s poljubno barvo (max. 10%).

čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna suhost površine v roku 7 dni (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Vzdrževanje na ta način zaščitenega lesa ni potrebno. Če želite ohraniti naravni ali s pigmenti izbrani odtenek lesa, premaz obnovite enkrat na dve leti. V primeru uporabe nepigmentiranega premaza les v roku 2-3 let naravno posivi. V tem primeru vzdrževanje lesene površine ni potrebno.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalika.si

M A C E S N O V O O L J E

sestava: laneno olje, macesnovo olje

namembnost: zaščita zunanjih lesenih površin (fasada, stavbno pohištvo, ograje, napušči, terase, sedežne garniture) in manj obremenjenih notranjih površin (strop)

navodila za uporabo: Olje za impregniranje lahko nanašamo na surov ali oblan les in sicer kot samostojni premaz za zunanje in manj obremenjene notranje površine ali kot grundiranje pred nanašanjem drugih premazov. V slednjem primeru lesene površine predhodno obrusimo s finim brusnim papirjem (220). V primeru konstrukcijskega lesa predhodna obdelava ni potrebna.

Olje se lahko nanaša s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje nobenih umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno prekomerno količino. Postopek v primeru zaščite zunanjih površin ponovite 2-3krat. Olje lahko za potrebe zaščite lesa pred UV žarki pigmentiramo s poljubno barvo (max. 10%).

čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna suhost površine v roku 7 dni (pri 20°C in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10°C.

vzdrževanje: Vzdrževanje na ta način zaščitenega lesa ni potrebno. Če želite ohraniti naravni ali s pigmenti izbrani odtenek lesa, premaz obnovite enkrat na dve leti. V primeru uporabe nepigmentiranega premaza les v roku 2-3 let naravno posivi. V tem primeru vzdrževanje lesene površine ni potrebno.

rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v primeru že načete embalaže

m a a l i k a a _ naravne kreacije d.o.o. • 083 87 46 32 • www.maalika.si